

**LACPRINT DISCHARGE SC**

Cod. 305002

Pasta da stampa serigrafica a base acqua per stampa in corrosione, super trasparente. Utilizzabile solo su tessuti tinti con coloranti corrodibili (reattivi). Colori particolarmente brillanti su tessuti tinti corrodibili al 100%, mano super morbida, stampabilità bagnato su bagnato

**Caratteristiche e materiali:**

- Effetti colore per tessuti in cotone tinti con coloranti corrodibili
- Adatto per fondi scuri
- Mano estremamente morbida
- Colori brillanti su tessuti tinti corrodibili al 100%
- Ottimo per la stampa bagnato su bagnato
- Necessita di polimerizzazione ad alta temperatura

**Preparazione:**

Per la preparazione della pasta da stampa si raccomanda di attenersi alla ricetta di seguito riportata, rispettando anche l'ordine di miscelazione.

Lacprint discharge sc 305002.....1000  
Lacprint pigment .....30  
Lacprint discharge corrodente polvere 305099..60

**Totale** .....1090

La quantità di colorante è puramente indicativa, si raccomanda di attenersi alle quantità indicate nella scheda tecnica del prodotto

*NOTA: si raccomanda di utilizzare solo pigmenti resistenti alla corrosione (normalmente contrassegnati dall'apposito simbolo). La miscela ha una stabilità limitata, a seconda delle condizioni ambientali, max. 24h. E' comunque consigliabile di lavorare sempre con prodotto fresco per evitare differenze di resa colore.*

*Qualora necessario è possibile aggiungere Ad-densante 516, agitando bene.*

*Per ritardare l'asciugamento è necessario utilizzare Ritardante 02 (fino ad un max. del 5%).*

**Quadri:**

Il prodotto viene normalmente stampato con quadri da 43-55 f/cm.  
Tuttavia è possibile l'utilizzo di tessuti fino a max. 77 f/cm

**Asciugamento e Polimerizzazione:**

Si raccomanda di polimerizzare a 150-160°C per 3 min.

**Lavaggio Finale:**

E' necessario effettuare sempre un lavaggio in acqua e sapone dei tessuti stampati per eliminare eventuali tracce di corrodente

**Pulizia:**

Si raccomanda di pulire gli strumenti di lavoro e il quadro da stampa con acqua

**Prodotti disponibili:**

305002 Lacprint Discharge SC  
305099 Lacprint Discharge corrodente polvere

**Tempo di conservazione a magazzino:**

Il tempo di conservazione dell'inchiostro è strettamente legato alle condizioni di stoccaggio. Si raccomanda vivamente di immagazzinare l'inchiostro nei contenitori originali chiusi. Sensibile alle temperature estreme. Teme il gelo.

**Confezioni:**

Base (01): Imballi in plastica da 1, 5, 20 e 50 KG  
Corrodente polvere 99: imballi in plastica 0,060, 1 e 5 KG

**NOTE:**

Si raccomanda di eseguire sempre test preventivi per valutare l'idoneità del prodotto ad ottenere il risultato desiderato.

I nostri consigli tecnici, siano essi comunicati oralmente o per iscritto o attraverso prove di stampa, corrispondono alla conoscenza attuale della tecnologia e forniscono informazioni circa i prodotti e il loro uso. ENGLER ITALIA non può garantire il risultato finale perché ENGLER ITALIA non esercita controllo su tutti i fattori che possono determinare l'uso e l'applicazione del prodotto presso la sede dell'utilizzatore.

A meno che specificatamente autorizzato per iscritto, ENGLER ITALIA non è responsabile per alcuna perdita o danno derivanti dall'utilizzo non autorizzato del prodotto.

La scelta e il test dell'inchiostro sono esclusiva responsabilità dell'utilizzatore. Qualora dovesse sorgere un reclamo, la responsabilità sarà limitata al solo valore della merce fornita da ENGLER ITALIA e in ogni caso solo in relazione a danni non causati intenzionalmente o per negligenza.